

# Rostumwandler

## LOS 125

LOS 125 ist eine hochwertige, matte Einkomponentenbeschichtung und dient der Grundierung von Metallen. Wetterfestigkeit wird durch zweimaligen Anstrich erreicht. Auch für Beton, Holz, verzinktes Eisen und Eternit geeignet.

LOS 125 ist wetterfest, seewasserbeständig sowie öl- und hitzebeständig. Schnell trocknend und hoher Korrosionsschutz. Hitzebeständig bis 300°C. Überspritzbar mit Nitro- und den meisten Zweikomponenten-Lacken.

### Anwendung

Eisen- und Stahlkonstruktionen von Blattrost, Walzhaut und lose sitzenden Farbschichten befreien. Oberflächen von Öl und Fett frei machen. Auf Flugrost kann gesprüht werden. Bei einmaligem Auftrag nicht zu dünn aufsprühen. Bei starkem Rost und besonderen Anforderungen gegebenenfalls mehrere Schichten auftragen. Dose auf Raumtemperatur bringen. 3 Minuten kräftig schütteln, Probe sprühen. Sprühabstand ca. 30 cm. Mehrere dünne Schichten im Kreuzgang sprühen.



### Technische Daten

Form:	Aerosol
Inhaltsstoffe:	Kombination kurzöliger harzmodifizierter Phthalate mit umweltfreundlichen, hochwirksamen, chromatfreien Mehrphasen-Korrosionsschutzpigmenten und haftvermittelnden Extendern.
Farbe:	Rotbraun
Ergiebigkeit:	400 ml/3-4m <sup>2</sup>
Dichte (20°C):	0,857 g/ml
Temperaturbereich:	+300°C
Explosionsgrenzen:	untere: 1,7 Vol. %, obere: 9,8 Vol. %
Dampfdruck:	3-4 bar (20°C)
Zündtemperatur:	ca. 400°C
Trocknung:	staubtrocken 10 Min., griffest 2 Std., Durchgehärtet 72 Std. (bei 20°C/ 65% Luftfeuchtigkeit)
Schichtstärke:	ca. 60 µm
Ökologie:	WGK 2 (Listeneinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

**EURO-LOCK** \*Nordweststraße 3 \* 59387 Ascheberg \* Tel. 02593/958870 \* Fax 02593/9588729