



## TECHNISCHE DATEN

<p><b>KAIFLEX KLEBER 414</b></p> <p>Kurzbeschreibung</p> <p>Verarbeitungstemperatur</p> <p>Temperaturbeständigkeit</p> <p>Lagerung</p> <p>Haltbarkeit</p> <p>Achtung</p>	<p>Spezialkleber für die Verarbeitung aller flexiblen KAIFLEX Dämmstoffe (außer KAIFLEX EPDM). Einwandfreie Haftung auf metallischem Grund, keine Haftung auf Asphalt-, Bitumen- oder Mennige-Anstrichen (Leinölbasis). Kontaktkleber auf Basis Polychloropren, frei von Aromaten.</p> <p>Ideal + 20 °C, nicht unter 0 °C. Bei Temperaturen unter + 5 °C oder Luftfeuchtigkeit über 80 % kann es in erhöhtem Maß zur Bildung von Tauwasser auf den zu verklebenden Flächen oder den Klebefilmen kommen.</p> <p>Bis + 105 °C</p> <p>Ideal bei + 15 °C bis + 23 °C, frostfrei. Gelierung bei Frost reversibel.</p> <p>ca. 12 Monate</p> <p>Aushärtungszeit des Klebers: 36 Stunden. Die Anlage erst dann in Betrieb nehmen. Nie bei starker Sonneneinstrahlung dämmen und nie in Betrieb befindliche Anlagen dämmen. Mit Anstrichen, Ummantelungen und Klebebändern (Tape) 36 Stunden warten.</p>
<p><b>KAIFLEX EPDM KLEBER</b></p> <p>Kurzbeschreibung</p> <p>Verarbeitungstemperatur</p> <p>Temperaturbeständigkeit</p> <p>Lagerung</p> <p>Haltbarkeit</p>	<p>EPDM-Kleber für die Verarbeitung aller flexiblen KAIFLEX EPDM Dämmstoffe und auch für alle anderen KAIFLEX Dämmstoffe auf Basis synthetischen Kautschuks. Kontaktkleber auf Basis Polychloropren, frei von Aromaten.</p> <p>Ideal + 20 °C, nicht unter 0 °C. Bei Temperaturen unter + 5 °C oder Luftfeuchtigkeit über 80 % kann es in erhöhtem Maß zur Bildung von Tauwasser auf den zu verklebenden Flächen oder den Klebefilmen kommen.</p> <p>Bis + 175 °C</p> <p>Ideal bei + 15 °C bis + 23 °C, frostfrei. Gelierung bei Frost reversibel.</p> <p>ca. 12 Monate</p>
<p><b>KAIFLEX KLEBER 494</b></p> <p>Kurzbeschreibung</p> <p>Verarbeitungstemperatur</p> <p>Temperaturbeständigkeit</p> <p>Lagerung</p> <p>Haltbarkeit</p> <p>Achtung</p>	<p>Kontaktkleber auf Basis von Kunst-Kautschuk mit vermindertem VOC-Gehalt, frei von Aromaten. Spezialkleber für die Verarbeitung aller flexiblen KAIFLEX Dämmstoffe (außer KAIFLEX EPDM). Einwandfreie Haftung auf metallischem Grund, keine Haftung auf Asphalt-, Bitumen- oder Mennige-Anstrichen (Leinölbasis).</p> <p>Ideal + 20 °C, nicht unter 0 °C. Bei Temperaturen unter + 5 °C oder Luftfeuchtigkeit über 80 % kann es in erhöhtem Maß zur Bildung von Tauwasser auf den zu verklebenden Flächen oder den Klebefilmen kommen.</p> <p>Bis + 85 °C</p> <p>Möglichst kühl, frostfrei. Gelierung bei Frost reversibel.</p> <p>ca. 12 Monate</p> <p>Aushärtungszeit des Klebers: 36 Stunden. Die Anlage erst dann in Betrieb nehmen. Nie bei starker Sonneneinstrahlung dämmen und nie in Betrieb befindliche Anlagen dämmen. Mit Anstrichen, Ummantelungen und Klebebändern (Tape) 36 Stunden warten.</p>
<p><b>KAIFLEX REINIGER</b></p> <p>Kurzbeschreibung</p> <p>Haltbarkeit</p>	<p>Spezieller Reiniger, der auf den Gebrauch mit KAIFLEX Kleber 414 und KAIFLEX EPDM Kleber abgestimmt ist. Wasserhelles und leicht entflammables Lösungsmittelgemisch. Um eine einwandfreie Haftung des KAIFLEX Klebers zu gewährleisten, müssen die KAIFLEX Materialien sowie die zu verklebenden Oberflächen mit dem Reiniger vorbehandelt werden. Der Reiniger dient zusätzlich zur Säuberung der Arbeitsgeräte.</p> <p>ca. 12 Monate</p>

**Hinweis zu den technischen Daten:**

Alle Angaben gründen auf Ergebnissen, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Der Empfänger dieser Angaben hat im eigenen Interesse rechtzeitig bei uns abzuklären, ob die Angaben auf seinen beabsichtigten Anwendungsbereich zutreffen.



## TECHNISCHE DATEN

### KAIFLEX KAIFINISH

Kurzbeschreibung

KAIFINISH ist eine nicht abtropfende Farbe auf Wasserbasis und kann im Außenbereich aus optischen Gründen verwendet werden. Der Anstrich ist witterungs- und alterungsbeständig und zeichnet sich durch exzellente Flexibilität, zügige Trocknung und hervorragende Haftung aus. KAIFINISH ist weitestgehend geruchsneutral.

Farbauftrag

KAIFLEX darf ungeschützt nicht länger als 1 Tag der Witterung ausgesetzt werden. Das heißt, dass der Farbauftrag sobald wie möglich nach dem Verlegen erfolgen muss. KAIFLEX Dämmstoffe müssen sauber, trocken und fettfrei sein, unsaubere Oberflächen mit KAIFLEX Reiniger säubern. Die Farbe gut aufrühren und in unverdünntem Zustand verarbeiten. Mindestens einen Grund- und einen Deckanstrich ausführen. Zwischen den Anstrichen sollten mindestens 2 Stunden liegen. Der zweite Anstrich muss spätestens innerhalb von 7 Tagen aufgebracht werden. Farbauftrag durch Streichen (Pinsel mit langen, weichen Borsten) oder Rollen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur

Die Temperatur sollte nicht unter + 10 °C und über + 30 °C liegen. KAIFINISH ist je nach Auftragsschicht bei + 20 °C nach ca. 6 Stunden durchgetrocknet.

Schutzwirkung

Aufgrund äußerer Einflüsse ist die Schutzfunktion des Anstriches regelmäßig zu prüfen. Ein neuer deckender Anstrich ist mindestens alle 2 Jahre aufzubringen.

Lagerung

Kühl und frostfrei

Haltbarkeit

ca. 12 Monate

Verbrauch

Es müssen mindestens 550 ml/m<sup>2</sup> bei zweifachem Anstrich aufgetragen werden, damit die Schutzfunktion der KAIFINISH-Farbe gewährleistet ist.

Hinweis zu den technischen Daten:

Alle Angaben gründen auf Ergebnissen, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Der Empfänger dieser Angaben hat im eigenen Interesse rechtzeitig bei uns abzuklären, ob die Angaben auf seinen beabsichtigten Anwendungsbereich zutreffen.