

fischer fix*it* Konstruktionsklebstoff KK

| Merkmal | Wert | Einheit | Prüfvorschrift / Bemerk. |
|--------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| | System | | |
| Chemische Basis | 1K-Polyurethan | | |
| Lösemittel | kein | | |
| Konsistenz | mittelviskos- pastös | | |
| Dichte | 1,5 | g/ml | 20 °C, EN 542 |
| Farbe, ausgehärteter Klebstoff | beige | | |
| Temperaturbeständigkeit | - 40 bis + 110 | °C | im ausgehärteten Zustand |
| Lagertemperaturbereich | +15 bis +25 | °C | |
| Haltbarkeit | 15 | Monate | im Laufe der Lagerzeit steigt die Viskosität an |
| | Verarbeitung | | |
| Mindestverarbeitungstemperatur | 0 | °C | Umgebung |
| Kartuschentemperatur | mind. +15 | °C | |
| Hautbildungszeit, trocken | 3 | min | 20 °C, 50% rel. F. |
| Hautbildungszeit, nass | 1,5 | min | 20 °C, mit Wasser bestäubt |
| Funktionsfest nach | 10 | min | je nach Anwendung bei +20°C |
| Endfest nach | 24 | h | 20 °C, 50% rel. F. |
| Auftragsmenge | ca. 150 - 300 | g/m ² | je nach Trägermaterial |

Anwendungsgebiet

fischer fix*it* Konstruktionsklebstoff ist ein lösungsmittelfreier, fugenfüllender, universell einsetzbarer Polyurethan-Montageklebstoff mit besonders schneller Reaktionszeit und zähharter Klebefuge. fischer fix*it* Konstruktionsklebstoff wird für verschiedene Anwendungen im Fenster- und Treppenbau, Bauhandwerk allgemein sowie bei verschiedenen Anwendungen im Montagebereich und diversen Industriebereichen in Fachbetrieben eingesetzt. fischer fix*it* Konstruktionsklebstoff zeigt an verschiedenen Holz- und Bauwerkstoffen, Keramik, Metallen, Duro- und Thermoplasten ausgezeichnete Haftung bei entsprechender Vorbehandlung der Oberflächen; auch bei niedriger Verarbeitungstemperatur ab 0°C. fischer fix*it* Konstruktionsklebstoff erreicht bei Holz-/ Holzverleimungen gemäß EN 204 die Beanspruchungsgruppe D4 sowie geprüft nach WATT 91 > 9 N/mm².

Verarbeitungshinweise

Die Oberflächen der zu klebenden Substrate müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Eventuell vorhandene Trennmittel entfernen. Je nach Material- und Oberflächenbeschaffenheit werden die Klebeflächen angeschliffen. fischer fixit Konstruktionsklebstoff wird einseitig auf eines der Füge-teile als Raupe aufgetragen.

Bei Verklebung nichtsaugender Werkstoffe miteinander ist folgendes zu beachten:

Um eine vollständige Durchhärtung zu erreichen sollten die zu klebenden Teile gefügt (der Klebstoff benetzt beide Werkstoffoberflächen), nochmals getrennt und anschließend die Oberflächen zusätzlich mit Wasser bestäubt werden. Die Füge-teile werden innerhalb der Hautbildezeit (nach Befeuchtung max. 1,5min) gefügt und bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit gepresst.

fischer fixit Konstruktionsklebstoff quillt (schäumt) während des Abbindeprozesses gering auf. Um eine Blasenbildung zu vermeiden, sind die Substrate während der Aushärtung zu verpressen. Im ausgehärteten Zustand ist fischer fixit Konstruktionsklebstoff schleifbar und überlackierbar. Zu beachten: Die Viskosität von 1-K-PUR-Klebstoffen ist bei Verarbeitung bei +15°C etwa doppelt so hoch als bei +25°C. Klebstoff verändert sich durch Sonnenbestrahlung in der Farbe, nicht aber in der Festigkeit! Verklebung Alu: Nur auf chemisch vorbehandelten oder lackierten Oberflächen; Alu-blank lässt sich nicht dauerhaft alterungsbeständig ohne entsprechende Vorbehandlung der Klebeflächen kleben. Die Verklebungen von Materialien mit unterschiedlichen Längenausdehnungen müssen insbesondere bei Belastung in wechselnden Temperatureinsatzbereichen bezüglich ihres Langzeitverhaltens bewertet werden. Bei Massivholz-/Massivholzverleimungen sollte der Pressdruck möglichst > 1N/mm² sein.

Reinigung

Eine Reinigung von ausgehärtetem fischer fixit Konstruktionsklebstoff ist in der Regel nur mechanisch möglich.

Lagerung

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 15 Monate, im Laufe der Lagerzeit steigt die Viskosität an.

Kennzeichnung

fischer fixit Konstruktionsklebstoff ist im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) kennzeichnungspflichtig.

Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen, sind jedoch nur unverbindliche Hinweise und keine Garantie im Sinne von § 443 BGB. Wir empfehlen vor Verwendung unserer Produkte die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und den nicht einschätzbaren Gegebenheiten am Ort der Verarbeitung empfehlen wir darüber hinaus vor Verwendung die Verklebung zu erproben.