



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

PRIMER

Haftanstriche für Ramsauer Dichtungsmassen

PRIMER 40

Zur Reinigung von Oberflächen und Verbesserung der Haftung von Silikon- und Hybriddichtungsmassen auf beschichteten und unbeschichteten metallischen Oberflächen und auf unterschiedlichen Kunststoffen (z. B. PVC, Sanitär-Acryl etc.).

PRIMER 70

Für Silikon und Hybriddichtungsmassen auf saugenden Untergründen, z.B. Beton und Holz. Nicht für hoch alkalische Untergründe (z.B. Frischbeton) geeignet. Hierfür bitte den Primer 160 verwenden.

PRIMER 100

Für Silikon und Hybriddichtungsmassen auf Kunststoffen.

PRIMER 140

Für Silikon und Hybriddichtungsmassen auf metallischen Untergründen. Auch im Dauer-Nassbereich bzw. Unterwasserbereich.

Zur Verbesserung der Haftung von 2-K-Silikondichtungsmassen auf metallischen Untergründen.

PRIMER 160

Zur Verbesserung der Hafteigenschaften von Silikondichtmassen bei stark saugenden und alkalischen Untergründen, sowie im Dauer-Nassbereich bzw. Unterwasserbereich.

Nicht geeignet als Primer bei essigsauerabspaltenden Dichtungsmassen.

PRIMER 180

Sperrprimer für NATURSTEIN 440 und 644 GRANIT KLEBER. Bei stark saugenden, offenporigen und kapillaraktiven Substraten – vorwiegend Natursteinarten.

Verarbeitung

Haftanstrich gut aufrühren oder schütteln. Unverdünnt mit einem Pinsel oder Lappen auf die gereinigten und trockenen Haftflächen auftragen. Behandelte Flächen vor Feuchtigkeit und Staub schützen. Nach ausreichender Abluftzeit (entnehmen Sie den jeweiligen Etiketten) kann der Dichtstoff aufgebracht werden.

Anwendungseinschränkungen

Haftanstriche sind filmbildend und können nach der Aushärtung nicht mehr entfernt werden. Daher vorsichtig verarbeiten um Verunreinigungen (Gelbverfärbung, Fleckenbildung) zu vermeiden. Vorsicht bei lösungsmittlempfindlichen Untergründen wie pulverbeschichtete Oberflächen, Sanitärkunststoffe, Styropor, etc.

Vorsicht bei vorgespannten Kunststoffen: Gefahr von Spannungsrissen durch Lösemittel !

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Haftanstriche enthalten leichtentzündliche, gesundheitsschädliche Lösungsmittel. Einatmen der Dämpfe vermeiden. Von Zündquellen fernhalten. Bei der



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

Arbeit nicht rauchen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.
Sicherheitsdatenblatt anfordern!

Lieferform

In Alu-Monoblockdosen mit kindersicherem Verschluss zu 300 und 600 ml

Lagerfähigkeit

Ungeöffnet 6 Monate, kühl und trocken

Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter **www.ramsauer.at** erhältlich.

Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter **www.ramsauer.at** downloaden können.